

Farba Rustikal

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, ocynkowanych w celu nadania powierzchniom ozdobnej faktury metalicznego połysku przypominającej piaskowaną stal. Dzięki wyjątkowo ozdobnej powłoce służy do malowania bram i ogrodzeń, słupów oświetleniowych, tablic pamiątkowych, ozdobnych barier, itp.

Docelowo może również być „przecierana” (patynowana) farbami do patynowania produkcji BATO(w różnych kolorach) dzięki czemu uzyskuje się efekt starzenia metali kolorowych oraz dodatkowe efekty kolorystyczne.

Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i drewnianych aby uzyskać jednolitą kolorystykę powierzchni.

Informacje o produkcie

Typ farby	poliwinylowa
Gęstość	max. 1,35 kg/litr
Zawartość części stałych (% wag.)	ok. 65
Zawartość części stałych (% obj.)	ok. 45
Grubość powłoki mokrej GPM μm (ang. WFT)	160 - 180
Grubość powłoki suchej GPS μm (ang. DFT)	80
Zużycie teoretyczne (l/m ²)	Dla GPS 80 μm - 0,18
Zalecana ilość warstw (min.)	2
Temperatura zapłonu (°C)	26°C
Odporność temp. (°C)	70

Czasy schnięcia:

(w temp. 20°C i wilgotności powietrza 55% dla GPS 80 μm)

Pyłosuchość

Suchość transportowa

Pełne wyschnięcie

Przemalowanie Min.

Max.

	30°C	20°C	10°C
Pyłosuchość		40minut	
Suchość transportowa		8 h	
Pełne wyschnięcie		24 h	
Przemalowanie Min.		24 h lub 6 godz	
Max.		bez ograniczeń	

Przygotowanie powierzchni

Ocynkowane i aluminiowe

Nie sezonowane powinny być odtłuszczone i lekko wytrawione za pomocą preparatu BAMOCYNK a na koniec splukane czystą wodą. Sezonowane powierzchnie ocynkowane: usunąć produkty korozji cynku (białą rdzę) np. przez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie

Farba Rustikal

	szczotką z tworzywa sztucznego a następnie odtłuszczenie powierzchni
Stalowe	Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia Sa2 wg PN-ISO 8501-1
Renowacja	Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji W celu osiągnięcia wieloletniej trwałości, malowaną powierzchnię należy zagruntować „ <i>Farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą</i> ” lub „ <i>Farbą poliwinylową BAZA do gruntowania</i> ”

Aplikacja

Warunki aplikacji	Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C. Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy. Wilgotność powietrza max. 85% Dobra wentylacja Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki
-------------------	---

Zalecenia do aplikacji

Sposób nanoszenia	Natrysk hydrodynamiczny	Natrysk pneumatyczny	Pędzel / wałek	Zanurzenie
Typ rozcieńczalnika	do wyrobów poliwinylowych			
Rekomendowana ilość rozcz.	0 – 5% obj	20 – 40% obj	20 – 30% obj	30 – 60% obj
Rozmiar dyszy	0,33 – 0,53 mm (0,0129 – 0,020")	1,4 – 2,0 mm (0,055 – 0,078")		
Ciśnienie	150 – 300 bar	3 – 4 bar		
Max. GPS	80 µm	50 µm	50 - 60 µm	30 µm

Kolejne wymalowania

Druga warstwa farby Rustikal - po ok. 6 godz
Trzecia i kolejna warstwa farby Rustikal - po 24 godz
Czas całkowitego dotwardzenia 3-warstwowej powłoki – 4 dni

Kolor / połysk

biały, grafitowy, brązowy, czarny / mat

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

LZO	Zawartość LZO wg dyrektywy 42/2004 WE (kategoria A/i/FR)2010: 500 g/l. Produkt zawiera max 500 g/l	Farba Rustikal
Opakowania	Pojemniki stalowe: 0,8l, 5l, 10l,	
Uwagi	Farba Rustikal zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki	