

## Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca

Do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Może stanowić samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji oraz sezonowej ochrony elementów konstrukcyjnych.

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca tworzy powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża i bardzo dobrej odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw malarskich. Bardzo łatwa w aplikacji za pomocą wielu technik malarskich.

### Informacje o produkcie

Typ farby	Alkidowa modyfikowana
Gęstość	ok. 1,30 kg/litr
Zawartość części stałych (% wag.)	ok. 62
Zawartość części stałych (% obj.)	ok. 45
Grubość powłoki mokrej GPM $\mu\text{m}$ (ang. WFT)	110
Grubość powłoki suchej GPS $\mu\text{m}$ (ang. DFT)	50
Zużycie teoretyczne (l/m <sup>2</sup> )	Dla GPS 50 $\mu\text{m}$ - 0,11
Zalecana ilość warstw (min.)	1 - 2
Temperatura zapłonu (°C)	Powyżej 23°C
Odporność temp. (°C)	120

### Czasy schnięcia:

(w temp. 20°C i wilgotności powietrza 55% dla GPS 50  $\mu\text{m}$ )  
Pyłosuchość

Suchość transportowa

Pełne wyschnięcie

Przemalowanie Min.

Max.

30°C	20°C	10°C
	15 minut	
	8 h	
	24 h	
	24 h lub „mokro na mokro”	
	bez ograniczeń	

### Przygotowanie powierzchni

Stal

Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia St3 wg PN-ISO 8501-1

Żeliwo

Odtłuścić i oczyścić ręcznie z pyłu i brudu

Renowacja

Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji

## Aplikacja

### Warunki aplikacji

Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.

Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.

Wilgotność powietrza max. 85%

Dobra wentylacja

## Zalecenia do aplikacji

### Sposób nanoszenia

### Typ rozcieńczalnika

### Rekomendowana ilość rozcz.

### Rozmiar dyszy

### Ciśnienie

### Max. GPS

Natrysk hydrodynamiczny	Natrysk pneumatyczny	Pędzel	Zanurzanie
do wyrobów ftalowo - karbamidowych			
0 – 5% obj	15 – 25% obj	0 – 10% obj	30 – 60% obj
0,28 – 0,38 mm (0,011 – 0,015")	1,4 – 2,0 mm (0,055 – 0,078")		
120 – 150 bar	3 – 4 bar		
60 µm	30 µm	60 µm	30 µm

## Kolejne wymalowania

Druga warstwa farby antykorozyjnej podkładowej szybkoschnącej  
- po ok. 1 godz

Emalia ftalowa i ftalowa modyfikowana:

- natryskiem po ok. 1 godz
- pędzlem – po 24 godz

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:

- natryskiem po ok. 2 godz
- pędzlem po 24 godz

## Kolor / połysk

Czarna, Czerwona tlenkowa, szara lub wg RAL / mat, max 20 gloss

## Okres gwarancji

18 miesięcy od daty produkcji

## LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 42/2004 WE (kategoria A/i/FR)2010:  
500 g/l. Produkt zawiera max 490 g/l

## Opakowania

Pojemniki stalowe:0,8l, 5l, 10l, 20l, 200l

## Uwagi

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki